

FICHE TECHNIQUE**» DESCRIPTION**

PEINTURE MINÉRALE À BASE DE SILICATE, EN PHASE AQUEUSE ET D'ASPECT MAT PROFOND.

» DESTINATIONS

PRODUIT DESTINÉ POUR LA RENOVATION ET LA PROTECTION DES FAÇADES EN EXTÉRIEUR ET PARTIDULIÈMENT ADAPTÉ SUR LES SUPPORTS MINÉRAUX TELS QUE monuments historiques, systèmes d'isolation thermique par l'extérieur avec finition hydraulique, enduits minéraux, briques silico-calcaires, pierre naturelle, béton,...)

» DESCRIPTION

PRODUIT CONFORME À LA NORME FD T30-808 - DIN 18363 2.4.1 (TENEUR EN COMPOSES ORGANIQUES INFÉRIEURE A %)

EXCELLENTE ADHÉRENCE PAR LIAISONS CHIMIQUES AVEC LE SUPPORT

BONNE RESISTANCE A L'ENCRASSEMENT

ASPECT MAT PROFOND

HAUTE PERMÉABILITÉ À LA VAPEUR D'EAU: V1 SELON LA NORME NF EN ISO 7783-2 (TRÈS MICROPOREUSE)

APPLICATION AISÉE

TEINTES TRES STABLES FORMULÉES AVEC DES PIGMENTS MINÉRAUX (CLASSE A1 SELON BFS n°26)

SANS AGENTS BIOCIDES POUR LA PROTECTION DU FILM

FICHE TECHNIQUE

» CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	RÉSINE SILICATE
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 1b
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT – <1 POUR UN ANGLE DE MESURE DE 85°
EXTRAIT SEC EN POIDS	60,1 %
DENSITE (en g/ml)	1,48
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/a) : 30 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 20 g/l DE COV
TEINTES	BLANC et TEINTES CLAIRES sur le système à teinter MixPlus à partir du Blanc/Base 3 formulées exclusivement avec des pigments minéraux

» INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	5 à 6 m²/L
DILUTION	PRÊT A L'EMPLOI – AVEC LUCITE 014 SILICATFIX EN CAS D'APPLICATION AU PISTOLET
PROCEDES D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibres de 10 à 12 mm) – PISTOLET
NETTOYAGE DU MATERIEL	EAU
PREPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : 80% maximum
TEMPS DE SECHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 12 H Résistance à la pluie : 24 H
CONDITIONNEMENTS	5L - 12L

FICHE TECHNIQUE

» MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

- PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- Les supports doivent être sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (poussières, impuretés, suie, graisse, tâches, ...) par lavage à haute pression en extérieur et par lessivage en intérieur.
- Contrôler la dureté et l'adhérence des fonds.
- En extérieur, éliminer tous les micro-organismes (algues et moisissures) à l'aide d'un traitement anticryptogamique approprié.
- Sur des supports poreux, très absorbants, pulvérulents, appliquer au préalable une couche de LUCITE 014 SILICATFIX afin de consolider le support et d'en uniformiser l'absorption (amélioration du rendement des couches de finition et homogénéité de l'aspect final).
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

- APPLICATION

- Avant application, contrôler impérativement le taux d'humidité du support. Il faut laisser sécher les enduits neufs et les zones ré-enduites. L'ensemble des supports avoisinants doivent bénéficier d'une protection adéquate.
- Appliquer deux couches de LUCITE 820 SOLSILICAT après avoir réalisé les préparations des supports. Diluer la première couche avec 10% maximum de LUCITE 014 SILICATFIX (qui aura préalablement été diluée à 50% avec de l'eau) pour une application sur des supports peu ou uniformément absorbants
- Éviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, forte humidité, etc.) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

FICHE TECHNIQUE

» STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

» SÉCURITÉ

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

» REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.