



DESTINATION : Vernis monocouche et bicomposant en phase solvant pour la protection anti-graffitis permanente et haute qualité des murs, façades, surfaces peintes...

Intérieur - Extérieur

PROPRIETES

ET AVANTAGES : ECRAN 400 bloque les encres en surface pour un nettoyage facile avec le nettoyant ECRAN NET COMUS. Véritable écran anti-graffitis, ECRAN 400 limite aussi l'adhérence des affiches, des autocollants et de la pollution.

Vernis incolore et non jaunissant, résistant aux U.V, aux agressions climatiques et aux solvants de nettoyage pour une protection longue durée des murs et façades.

SUPPORTS :

Tous supports habituels du bâtiment : façades brutes ou peintes, briques, pierres, béton, enduit ciment, bois (intérieur uniquement), métaux, après travaux préparatoires.

MATERIEL

D'APPLICATION : Brosse, rouleau et pistolet Airless.

TEINTE ET ASPECT : Aspect : Mat Soie ou Brillant

Coloris : Incolore

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES :

Classification AFNOR	NFT 36.005, famille I classe 6a
Directive européenne COV 2004/42	Catégorie A/j : valeur limite en UE : 500g/l (2010) Ce produit contient au maximum : 499 g/l de COV.
Densité à 20°C	0,97 +/- 0,05
Extrait sec en poids	47,0 +/- 2 %
Liant	Polyuréthane bicomposant
Rendement	8 à 10 m ² / L / couche
Conservation	Excellente en emballage d'origine fermé

CONDITIONNEMENTS : Kit pré dosé : 4 L de base + 1 L de Durcisseur 200 /400

HYGIENE ET

SECURITE : Fiche de Données de Sécurité disponible sur www.quickfds.com



CARACTERISTIQUES D'APPLICATIONS :

En 1 couche
De 8 à 10 m² / L
Air ambiant : 20°C / %HR : 50 %
Hors poussière : 15 à 30 min.
Sec au toucher : 1 heure

DILUTION : Bien agiter les produits avant emploi. Mélanger intimement la base et le durcisseur, laisser reposer 15 min. avant d'appliquer.

ECRAN 400	4 L
Durcisseur 200/400	1 L
Durée d'utilisation du mélange	Environ 3 heures à 20 °C

Nettoyage du matériel : Diluant 231 immédiatement après application.

CONSEILS

D'APPLICATION : Préparation des supports :

Appliquer sur des fonds adhérents, sains, propres et secs : Les métaux seront dérouillés, dégraissés et dérochés selon une préparation de support SA2½. Les bois seront poncés, décirés si besoin et dépoussiérés. Sur peinture neuve, attendre 15 jours de séchage avant d'appliquer la protection anti-graffitis. Sur les fonds minéraux poreux bruts, sur les fonds peints avec des revêtements détrempeables (Glycéro, Pliolite...) et sur fonds incertains, application préalable d'une couche de vernis ACRYL'ECRAN. Sur anciennes peintures acryliques adhérentes sans risque de détrempe, le vernis ECRAN 400 peut être appliqué directement après lessivage.

Remarques : Ne pas appliquer en atmosphère humide ou par temps de pluie et à des températures inférieures à 10°C et supérieures à 35 °C. . L'application préalable et indispensable d'une couche de vernis ACRYL'ECRAN évite l'aspect mouillé sur les fonds poreux. L'efficacité optimale du système est obtenue après 48 heures de séchage. ECRAN 400 s'applique en une couche et n'est pas recouvrable : le produit devra être entièrement décapé dans le cas d'une rénovation.

NETTOYAGE

DES GRAFFITIS : Les graffitis doivent être éliminés le plus rapidement possible avec le nettoyeur ECRAN NET COMUS.

Les recommandations contenues dans cette fiche technique sont destinées aux personnes expérimentées ayant l'habileté requise. Elles sont fondées sur des essais réalisés conformément aux normes conventionnelles en vigueur et à la norme NF P 74-201 1 et 2 référence DTU 59.1 (09/94). Ces recommandations n'ont qu'une valeur indicative et ne sauraient, en aucune façon, suppléer à une préconisation spécifique au chantier. De ce fait, aucune responsabilité ni dommages ne peuvent être imputés à S.E.P.V. pour les résultats obtenus lors d'un travail qui se fait aux risques et périls de l'utilisateur.

S.E.P.V. : BP 19 - St Germain Lès Arpajon - 91 291 Arpajon - Fax : 01 60.84.04.81

EDITION JUILLET 2011. ANNULE ET REMPLACE TOUTE VERSION PRECEDENTE