



CETABOIS FINITION

Lasure de finition satinée

Intérieur - Extérieur

DEFINITION

- CETABOIS FINITION est une lasure transparente à base de résines alkydes pour la protection des bois de menuiseries bâtiment, de bardage, de clôture et de charpente.

DESTINATION et PROPRIETES

- CETABOIS FINITION est une lasure qui contient des pigments transparents très solides à la lumière.
- CETABOIS FINITION simplifie l'entretien des bois, diminue le coût de la rénovation.
- CETABOIS FINITION est hydro régulateur.
- CETABOIS FINITION existe en teintes (chêne clair et naturel).
- Disponible en 176 teintes réalisables au moyen de la machine à Teinter.

MISE EN OEUVRE

- **Matériel d'application :** Brosse, Rouleau microfibres 10 mm.
- **Dilution :** Ne pas diluer, produit prêt à l'emploi.
- **Application :** Répartir uniformément le produit. Lisser dans le sens des fibres du bois.
- **Rendement :**
Couche d'impression : 14 à 18 m²/litre.
Couche intermédiaire et de finition : 16 à 20 m²/litre.
Peut varier en fonction de la porosité et la rugosité du support.
- **Recouvrable :** 24 heures à 23°C et 50% HR.
- **Nettoyage du matériel :** White Spirit, immédiatement après utilisation.

PRECAUTIONS A OBSERVER

- En travaux extérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +5°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 80 % d'humidité relative.
- En travaux intérieurs, la température ne devra pas être inférieure à +8°C et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 70 % d'humidité relative.
- Ne jamais utiliser sur anciens vernis.
- En présence d'anciennes lasures même très usées faire impérativement un test de détrempe à l'alcool à brûler. En cas de détrempe, le décapage est obligatoire.
- Ne pas appliquer sur essence de bois à sécrétion anti-siccative (Iroko).
- Sur bois très absorbants (Western Red Cedar...), l'imprégnation avec le CETABOIS devra être particulièrement soignée.
- Bois agglomérés : il est recommandé de s'assurer par un essai que le support est compatible avec CETABOIS FINITION.
- Conformément à la norme NF T 72-081, rappelée par la NF DTU 59-1/NF P 74-201, l'application en système complet de lasures incolores est à proscrire en extérieur. L'application uniquement en première couche d'une lasure incolore est possible.
- Remuer lentement avant emploi et en cours d'utilisation.

CONDITIONNEMENT

- Existe en teinte du nuancier bois (chêne clair et naturel) et base V.
- Se conserve 2 ans en emballage hermétique d'origine.
- Stocker à l'abri des fortes températures.

CETABOIS FINITION

FICHE TECHNIQUE (produit standard incolore)

- **Classification :** AFNOR NF T 36-005 Famille I - Classe 4a.
- **Présentation :** Liquide transparent pigmenté.
- **Densité :** 0,93 + 0,05.
- **Liant :** Résines alkydes.
- **Pigments :** Oxydes de fer transparents.
- **Extrait sec en poids :** 48 % + 2%.
- **Extrait sec en volume :** 42 % + 3%.
- **Degré de brillant :** Satiné moyen (Norme NF EN ISO 2813) (sur bois très absorbant l'aspect sera satiné-mat).
- **Séchage à 23°C et 50% HR :** Hors poussière : 3 h - Sec : 8 h - Recouvrable : 24 h.
- **Point d'éclair :** Supérieur à 61°C.
- **COV :** Valeurs limite en UE pour ce produit (Cat A/e) : 400 g/l (2010).
Ce produit contient au maximum 399 g/l COV.
- **Emission dans l'air intérieur* :** **A+**
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

DESCRIPTIF

La préparation des fonds, l'application et les conditions climatiques d'application doivent être conformes DTU 59-1 (NF P 74-201)

SUBJECTILE	ASPECT DE SURFACE INITIAL	TRAVAUX PREPARATOIRES ET D'APPRET	TRAVAUX DE FINITION
Bois résineux, feuillus ou exotiques Bois agglomérés contreplaqués ou lattés.	Aspect brut Bois tendre ou très tendre	Brossage et époussetage 1 couche CETABOIS	2 couches CETABOIS FINITION
	Aspect brut Bois dur ou mi-dur	Brossage et époussetage 1 couche CETABOIS FINITION	
	Rénovation d'anciennes lasures Décoloration et/ou érosion peu importante. (Intérieur)	Ponçage léger et époussetage. Grattage et rinçage au White Spirit des éventuelles exsudations.	
	Rénovation d'anciennes lasures Décoloration et/ou érosion importante. (Extérieur)	Ponçage papier de verre gros et époussetage. Grattage et rinçage au WS des éventuelles exsudations. Retouches des zones à nu au CETABOIS	
	Aspect vernis. Ecaillage localisé ou total. (Extérieur)	Mise à nu du subjectile. Ponçage et époussetage. 1 couche CETABOIS ou CETABOIS FINITION suivant porosité (voir aspect brut)	

SÉCURITÉ

Voir la fiche de sécurité (FDS) et indications réglementaires sur l'emballage.
Renseignements et FDS disponibles sur Internet: www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel.

Les traitements tels que le ponçage le brûlage, etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.