

COLLE TOUS CARREAUX TOUS TERRAINS SANS POUSSIÈRE BLANC

MORTIERS COLLES

BOSTIK TOUS CARREAUX TOUS TERRAINS SANS POUSSIÈRE BLANC



DESTINATIONS

Sol et mur / intérieur - extérieur REVETEMENTS :

Pour tous types de carreaux jusqu'à 60x60 cm au sol et 45x45 cm au mur en intérieur ou en extérieur.

Carrelage standard : grès (cérame ou étiré), faïence, marbre naturel, pâte de verre, pierre naturelle, terre cuite, dalles de pierres calcaires.

Carrelage de faible porosité (< ou 0,5 %) : grès porcelainé, grès cérame fin vitrifié.

SUPPORTS :

Sur supports neufs : mortier, béton, ciment, plaques de plâtre cartonnées, dallage sur terre plein, chape anhydrite (ne pas appliquer sur support plâtre mural).

Sur supports anciens rigides : carrelage standard, carrelage vitrifié *, ragréage P3, béton cellulaire, sol chauffant (hors plancher rayonnant électrique).

Sur supports anciens déformables : parquet *, dalles semi-rigides *, chape allégée, peinture poncée, anciennes plaques de plâtre cartonnées *, anciennes traces de colle *.

*Primaire Universel BOSTIK obligatoire.

AVANTAGES

Nouvelle formule qui réduit de 90% les émissions de poussière lors du mélange : pour des conditions de travail plus agréables et un chantier plus propre.

Spécial carreaux clairs, marbre et pierres naturelles.

Idéal sur ancien carrelage ou parquet.

Souple : résiste aux déformations du support.

Résiste à l'eau : idéal pour cuisine et salle de bain.

Stabilité immédiate au mur : ne glisse pas.

MISE EN OEUVRE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

aspect : poudre blanche

classification du produit : C2ET

AVANT APPLICATION :

Le support doit être : plan, propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisses et de zones non adhérentes.

Nettoyer si besoin par grattage puis aspiration.

Des ragréages localisés peuvent être réalisés avec ce produit jusqu'à 10 mm d'épaisseur, 48h avant collage.

Pour des épaisseurs plus importantes, utiliser le Ragréage Fibré P3, Supports Extrêmes BOSTIK, 24h avant la pose.

Pose sur ancien carrelage : retirer les carreaux qui ne tiennent pas et reboucher avec le ragréage préconisé. Poncer l'ancien carrelage afin de faciliter l'adhérence.

Pose sur ancien parquet : fixer les lames de plancher instables. Appliquer le Primaire Universel BOSTIK puis le ragréage fibré P3, Supports Extrêmes BOSTIK (épaisseur : 3 mm minimum).

Pose sur sols chauffants (hors PRE) : arrêter le chauffage 48h avant la pose des carreaux. Il sera remis progressivement en service 48h après jointoiment.

* Appliquer le Primaire Universel BOSTIK sur supports difficiles (voir Destinations)

MÉLANGE

Dans un récipient propre, verser l'eau claire puis la poudre :

1,2 l d'eau + 5kg de poudre = colle carrelage Bostik.

6 l d'eau + 25 kg = colle carrelage Bostik.

OUTILS

Truelle, malaxeur électrique à vitesse lente (500t/min), spatule, éponge, maillet, auge, croisillons.

MISE EN OEUVRE :

Simple encollage ou double encollage :

Simple encollage : sur carreaux jusqu'à 20x20 cm en intérieur, appliquer la colle uniquement sur le support avec la spatule dentelée.

Double encollage : sur carreaux supérieurs à 20x20 cm en intérieur et extérieur, appliquer la colle sur le support puis garnir également la totalité de l'envers du carreau d'une couche plane de colle.

Application de la colle :

Appliquer la colle sur le support par surface de 1 à 2 m² à l'aide d'une spatule adaptée au format du carrelage.;

Temps ouvert :

Une fois la colle appliquée sur le support, il reste 30 minutes pour poser le carreau.

Pose des carreaux :

Poser les carreaux sur les sillons de colle fraîche puis exercer une pression forte sur toute sa surface afin d'obtenir un bon transfert.

Ajustement :

Temps d'ajustement du carreau : 30 minutes environ *

Pour faciliter l'alignement des carreaux, utiliser des croisillons de la largeur du joint désiré.

Finition :

Une fois les carreaux ajustés, retirer les croisillons et l'excès de colle dans les joints. Nettoyer les traces avec une éponge humide.

Mise en service :

Ouverture à la marche ou jointoiment : après 24h *

Précaution d'emploi

Température d'application comprise entre +5°C et +30°C. A l'abri du soleil, du gel, de la pluie et du vent.

CONSOMMATION

Destination Formats des carreaux en cm Mode d'encollage Spatules dents en mm Consommation moyenne Murs

intérieurs; jusqu'à 20x20 cm

de 20x20 à 45x45cm simple

double U6; 6 x 6 x 6

U9 - 9 x 9 x 9 4 à 5 kg / m²

6 à 7 kg / m² Sols intérieurs; jusqu'à 20x20 cm

de 20x20 à 60x60 cm simple

double; U6; 6 x 6 x 6

U9 - 9 x 9 x 9 4 à 5 kg / m²

6 à 8 kg / m² Murs; extérieurs; jusqu'à 20x20 cm

de 20x20 à 45x45cm double

double U6; 6 x 6 x 6

U9 - 9 x 9 x 9 6 à 7 kg / m²

7 à 9 kg / m² Sols extérieurs; jusqu'à 20x20 cm

de 20x20 à 60x60 cm double

double U6; 6 x 6 x 6

U9 - 9 x 9 x 9 5 à 6 kg / m²

6 à 8 kg / m² Pavé CE Valeurs supérieures à 1 Mpa

CE 04 EN 12004/A1 (déc/02)

