


CHAMOIS

REVÊTEMENTS DE SOLS STRATIFIÉS EN LAMES



PACKAGE

	CONTIENT	M ²	POIDS
1 PAQUET CHAMOIS	9 LAMES	2,20 M ²	15,7 KG
1 PALETTE CHAMOIS	56 PAQUETS	123,34 M ²	891 KG

SPÉCIFICATIONS

DIMENSIONS	1288 X 190 MM
ÉPAISSEUR TOTALE	8 MM
CHANFREINS	4
SYSTÈME LOC	DUOLOC
CLASSE D'USAGE SELON NORME EUROPÉENNE EN 10874	23 USAGE DOMESTIQUE INTENSE 32 USAGE COMMERCIAL INTENSE
GARANTIE RÉSIDENTIELLE	À VIE
GARANTIE COMMERCIALE conditions de garantie sur www.berryalloc.com	5 ANS

COMPOSITION

PAREMENT	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.
ÂME	Panneau de fibres de haute densité hydrofuge (HDF).
CONTREPAREMENT	Pressage direct de papier imprégné de résine mélamine.


RÉSULTATS DES TESTS

RÉSISTANCE À L'ABRASION	ISO 24338 A	AC4 (IP ≥ 4000)
RÉSISTANCE AUX CHOCS	EN 13329	petite bille : ≥ 35 mm - grande bille : ≥ 1500 mm
GONFLEMENT EN ÉPAISSEUR	ISO 24336	12%
RÉSISTANCE AU FEU	EN13501-1	Cfl-S1

RÉSULTATS DES TESTS

ÉMISSION FORMALDÉHYDE	EN 717-1	E1
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN 13893	DS
DENSITÉ	EN 323	950 kg/m ³
RÉSISTANCE AUX TACHES	EN 438	5 (groupes 1+2) ; 4 (groupe 3)
EFFET D'UN PIED DE MEUBLE	EN 16581	aucun désordre (pied de type 0)
EFFET D'UNE CHAISE À ROULETTES	EN 425	aucun endommagement avec des roues de type W
RÉSISTANCE THERMIQUE COMBINÉE AVEC LA SOUS-COUCHE EXCELLENCE IMPACT+	ISO 8302	0,11 m ² K/W – Convient pour chauffage au sol. Instructions d'installation spécifiques sur www.berryalloc.com .

COMMENT EST FAIT VOTRE STRATIFIÉ ?



ELAN

- 1 Une couche supérieure qui détermine la solidité et la résistance de votre sol.
- 2 Un papier décor pour le design des motifs.
- 3 Une âme centrale en panneau de fibres haute densité (HDF).
- 4 Un contrebalancement pour stabiliser et protéger le noyau HDF.

